

ÜRÜN ADI	Kimyasal Yapısı	Katı Madde%	Vizkozite 23°C,cps	PH	MFTT °C	Tg °C	Uygulama
HM K1	VAC	52.0±1	5000-9000	4.0	≤0		Boyalı, yağlı, parlak, yüzeylere yapışmayan kağıtları rahat yapıştırır. Etiketleme, selefon kaplama kutu yapıştırma (laklı, vernikli, PVC, pet ) kağıt poşet imalatında, klasör imalatlarında, cam ve pet şişelere etiket yapıştırılmasında kullanılır. UV lak haricinde, her türlü laklı kağıt, kartonların laminasyonunda, yumuşak PVC nin kağıt ve kartona laminasyonunda kullanılmaktadır.
HM K2	VAC	62.0±1	25000-40000	5.0	≤0		Çabuk yapışma özelliği ile etiketleme ve laminasyon uygulamaları için ideal bir yapıştırıcıdır. Isıya dayanıklı şeffaf bir film tabakası oluşturur. Selefonlu, laklı, vernikli kutu ve kağıtların yapıştırılmasında, kutu kaplama , PVC, PET, PS ve PE şişelerin etiketlenmesinde çok iyi netice alınır.
HM K3	VAC	46.0±1	8000-12000	4.0	≤0		Kağıdı kağıda yapıştırmak amacıyla kullanılan plastifiyanlı elastik yapıştırıcıdır.
HM K4	VAC	51.0±1	30000-50000	4.0	≤0		Plastifiyan oranı çok yüksek olduğundan çok esnek bir film tabakası oluşturur bu özelliği sayesinde özellikle sırt yapıştırıcısı olarak kullanılmaktadır.
HM KS	VAC	59.0±1	15000-25000	5.0-6.0	≤0		Kağıt, ağaç, mobilya, parke, birçok farklı plastik malzeme, poliüretan köpük, polistiren duvar plakalarını ve selüloz asetat filmlerin delik yüzeylerinin yapıştırılmasında kullanılır
HM K6	VAC	52.0±1	1500-2500	7.0	≤0		Püskürtmeli dip ve yan yapıştırma makinaları için uygun vizkozitededir.
HM K7	VAC	52.0±1	4000-6000	7.0	≤0		Özellikle diskli yan ve dip yapıştırma makinalarında kullanılmak üzere vizkozite ayarı yapılmıştır.
HM KK	VAC	50.0±1	20000-25000	5.0	≤0		Kağıdı kağıda yapıştırmak amacıyla kullanılan plastifiyanlı elastik yapıştırıcıdır.
HM 101	VAC	23.0±1	3000-5000	6.0	≤0		Kağıt sanayide, oluklu mukavva laminasyonlarında sıvama tutkalı olarak kullanılmaktadır.
HM 102	VAC	24.0±1	5000-10000	4.0	≤0		Kağıt sanayide, oluklu mukavva laminasyonlarında sıvama tutkalı olarak kullanılmaktadır