



ÜRÜN ADI	Kimyasal Yapısı	Katı Madde%	Vizkozite 23°C,cps	PH	MFTT °C	Tg °C	Uygulama
DR %55	VAC	55.0±1	5000-7000	7.0	≤0		AMozaik taşlarını fileye yapıştırmak için kullanılmaktadır, dolgunsuz tutkaldır.Özellikle suya dayanıklı olduğundan bu tarz yapıştırma uygulamalarında uygunluk gösterir. İstenirse etilen glikol gibi coalescing ajanlarla donma direnci de artırılabilir.
DR %50	VAC	50.0±1	11000-19000	7.0	≤0		Ahşap yapıştırıcısı olarak kullanılmaktadır, dolgunsuz tutkaldır. Su, sıcak su, ve her türlü alkol ile kolayca temizlenir. İşletme koşullarına göre istenilen oranda su ile seyreltilerek kullanılabilir. Yapışma özelliğinin zayıflamaması için bu oranın %5 i geçmemesine dikkat edilmeldir
P-18	VAC	45.0±1	50000-50000	5.0	≤0		PVA dispersiyonu genel amaçlı kullanılan plastifiyanlı elastik yapıştırıcıdır. Yüksek vizkozitelidir,ve özellikle ahşap ve kağıt uygulamalarında kullanılmaktadır.